



PANTARHIT® 45KW (BV)

št. 0112

Visoko zmogljiv plastifikator za betone

PODROČJE UPORABE

PANTARHIT® 45KW (BV) je visoko zmogljiv plastifikator in še posebej primeren za proizvodnjo transportnih betonov preko celega leta.

Produkt je razvit za betonske aplikacije, kjer se zahteva dobra obdelovalnost in visoko zadrževanje razlivanja betona.

PANTARHIT® 45KW (BV) se uporablja za izboljšanje konsistence betona npr. iz razreda S2 na S3 ali za zmanjšanje količine zamesne vode.

Pri visokih odmerkih PANTARHIT®a 45KW (BV) lahko dosežemo zavlačevalni efekt.

DOZIRANJE

Priporočeno doziranje je 0,2 – 1,2 % na težo cementa, kar ustreza 2 – 10 ml na kg cementa.

PRINCIP DELOVANJA

PANTARHIT® RC277 (FM) znatno izboljša disperzijo cementa znotraj betona, kar omogoča formiranje homogene in nizko viskozne cementne paste, ki zagotavlja izboljšano obdelovalnost in olajša kompaktiranje betona.

TEHNIČNI PODATKI

Homogenost	homogen
Barva	temno rjava
Stanje	tekočina
Gostota	$1,20 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
pH vrednost	$4,0 \pm 1$
Vsebnost kloridov	< 0,10 utež %
Vsebnost alkalije (enakovredno Na ₂ O)	< 4,5 utež %
Obdelovalnost	od + 1°C
Rok trajanja	pribl. 1 leto od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju
Pogoji skladiščenja	Hraniti v originalno zaprti embalaži pri temp. med +5°C in +25° C. Zaščititi pred zmrzaljo in pred direktnimi sončnimi žarki.



NAVODILA ZA UPORABO

PANTARHIT® 45KW (BV) se dodaja transportnemu betonu.

Čas mešanja mora biti skladen s predpisi navedenimi v standardu EN 206-1.

To sredstvo se ne uvršča med nevarne snovi glede na CLP direktive. Za več informacij je na voljo varnostni list za ta produkt.

PAKIRANJE

- 30 l kantica
- 200 l sod
- 1000 l kontejner
- razsuto pri velikih količinah

OPOMBE

V tem listu so opisane možnosti uporabe proizvoda in njegovo delovanje pod običajnimi pogoji. Nimajo vpliva na nadaljnjo uporabo in predelavo zlasti v povezavi z drugimi gradbenimi proizvodi, navedbe niso niti garancija za lastnosti izdelka ali njegovo sposobnost za določen namen niti niso popolno navodilo za uporabo.

Ta informacija, ali vsako drugo priporočilo ali ustni nasvet niso zavezujoči in ne vplivajo na katerokoli obveznost ali uradno zahtevo.

Zaradi nenehnega nadaljnega razvoja je veljaven najnovejši tehnični list in je na voljo na zahtevo. Vsa naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih splošnih pogojev.

Izdaja: 26. september 2018

PRED UPORABO V BETONSKIH MEŠANICAH JE POTREBNO S PREDHODNIMI TESTI PREVERITI KOMPATIBILNOST PRODUKTA.