

Auriga FC 4,5 kg Mineral

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Kakovostna karakteristika	Metoda preizkušanja	Merska enota	Nominalna vrednost	Toleranca
Vizualni izgled	EN 1850-1	vizualna	brez napak	/
Dolžina	EN 1848-1	m	10, 0-1%	minim. vredn.
Širina	EN 1848-1	m	1,00-1 %	minim. vredn.
Ravnost	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	ustreza
Debelina	EN 1848-1	mm	5 mm s posipom	> 4,2
Površinska masa	EN 1849-1	kg/m ²	4,5	±10%
Vodotesnost (A)	EN 1928	kPa	60	minim. vredn.
Učinek zunanega ognja	EN 13501-5	razred	NPD	
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred	E	ustreza
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	EN 12311-1	N/50mm	700 / 650	- 20%.
Raztezek pri pretrgu vzdolžno/prečno	EN 12311-1	%	30 / 30	minim. vredn.
Odpornost na trganje na žeblju	EN 12310-1	N	120 / 120	- 30%
Dimenzijska stabilnost vzdolžno/prečno	EN 1107-1 metoda A	%	± 0,3%	minim. vredn.
Upogljivost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	- 10	minim. vredn.
Odpornost proti tečenju na povišani temp.	EN 1110	°C	120	minim. vredn.
Odpornost proti tečenju na povišani temp. po umetnem staranju	EN 1296 / EN 1110	°C	120	-10
Sprijemljivost posipa	EN 12039	%	max 30%	minim. vredn.

DODATNE INFORMACIJE

Notifikacijska koda	1381
Številka certifikata FPC	1381-CPR-381
Referenčna norma	BITUMENSKI HIDROIZOLACIJSKI TRAKOVI ZA STREHE SIST EN 13707 v skladu s SIST 1031
Nosilec	Netkan poliester stabiliziran s steklenimi vlakni
Bitumenska zmes	Bitumen modificiran z APP
Površinska obdelava	Zunanja stran: pesek, polimerna folija PE/PP, nelepljiv polimerni TNT (samo preklap) Notranja stran: pesek, polimerna folija PE/PP, nelepljiv polimerni TNT
Metoda vgradnje	Za notranja stran: pesek, polimerna folija PE/PP, nelepljiv polimerni TNT: Varjenje s plinskim (propan) plamenom/mehansko pritrjevanje Za notranja stran pesek: Vroč ali hladna lepilna masa
Področje uporabe	Zaključni sloj Za pravilno uporabo materiala se je vsakokrat potrebno ravnati po navodilih proizvajalca. Uporabnik oz. izvajalec je dolžan sam spremljati in mora upoštevati ustrezno lokalno zakonodajo in predpise (zakon, standard ali predpis) glede na namen uporabe izdelka in državo vgradnje.

LEGENDA:

2 Zaključni sloj



V pogojih italijanskega ministrskega dekreta št 65 z dne 14.03.2003, ki ureja »Klasificiranje, označevanje in pakiranje v izvedbenih direktivah Sveta in Evropske komisije« proizvod ne vsebuje nevarnih snovi. Skladno z EN 13707 se za μ lahko upošteva μ > 20.000. Vse membrane proizvajalca General Membrane SpA so izdelane iz neoksidiranega bitumna in ne vsebujejo žerjabilnega in/ali predelanega premogovega katrana, azbesta, klora, se lahko reciklirajo in niso nevaren odpadke. Izdaja varnostnega lista za ta proizvod ni obvezna, za pravilno uporabo proizvoda je na voljo informativni dokument.



www.generalmembrane.it



GENERAL MEMBRANE S.p.A. — Via Venezia 538, 30022 Ceggia (Venezia) Italia Tel. +39.0421.322.000 - Fax +39.0421.322.800 - www.generalmembrane.it - www.generalsolarpv.com