

IZDAJA
IT-02-03/08NAZIV: **GENERAL RAPID PRIMER****1. OPIS PROIZVODA**

Bitumenska raztopina na osnovi oksidiranega bitumna in hitro sušečega topila.

2. UPORABA

Primer se uporablja kot premaz za vezavo prahu in zapiranje strukture poroznih betonskih površin. Omogoča hitro vgradnjo bitumenskih membran, lepljenje s plamenom in s hladnim bitumenskim lepilom. Za izdelek je značilno hitro sušenje filma, optimalna penetracija, oprijem na podlago, površina ni lepljiva.

3. KEMIJSKA SESTAVA

Bitumenski premaz sestavljen iz oksidiranega bitumna in organskih topil.

4. FIZIKALNE LASTNOSTI

Gostota pri 20 °C v kg/dm ³	0,90 – 1,10
Suha snov pri 130 °C	38 – 42 %
Frass točka loma oksidiranega bitumna	-10 °C
Penetracija bitumna po Dowu pri 25 °C	15/20 dmm
Čas sušenja pri 20 °C	20 – 30 min
Globoko sušenje	60 – 120 min
Viskoznost DIN pri 20 °C	12 – 17"
Plamenište	< 21 °C
pH pri 20 °C	nevtralen
Točka zmehčišča bitumna	90/100 °C
Vnetljivost	> 200 °C
Rok trajanja v originalni embalaži	24 mesecev

5. UPORABA PROIZVODA

Betonske površine morajo biti pred premazovanjem suhe, čiste in brez prahu ali drugih delcev. Proizvod se lahko nanaša s čopičem, valjčkom ali brizganjem.

Pri nanašanju bitumenske membrane na beton zagotovite, da bo podlaga popolnoma suha, drugače uporabite specifični premaz za vlažne površine. Čas sušenja je odvisen od poroznosti površine, od debeline premaza, oba pa sta odvisna od površine in od zunanjih temperatur.

Običajno se nanese film posuši v 1 uri po nanašanju, čas sušenja se lahko podaljša na 2 uri v primeru debelejšega nanosa filma, nizkih temperatur ali slabo vpojnih podlag. Ko je prednamaz suh se lahko začne vgrajevanje bitumenskega traku.

Poraba primerja glede na podlago od 200 do 350 g/m².

Orodje se lahko očisti s sintetičnimi ali nitro topili.

6. VARNOST

Proizvod ni občutljiv na mraz.

Ročke ne izpostavljajte temperaturam pod 0 °C in nad 40 °C.

Ne uporabljajte proizvoda v zaprtem prostoru brez ustreznega zračenja

7. PAKIRANJE

Kovinske posode 5, 10, 20 in 200 litrov