

PROTECT BSP

Št. 2730

Tesnilni premaz za beton, kateri na površini betona ustvari vodo odbojni film

PODROČJE UPORABE

PROTECT BSP je zmogljiv UV odporen zaščitni premaz na osnovi topil, kateri na betonski površini ustvari vodo odbojen in paro prepusten zaščitni film.

PROTECT BSP ustvari satenast sijoči zaključni sloj, kateri omogoča odpornost na vodo in olja.

Odpornost betona na umazanijo je močno izboljšana, močno se zmanjša pojav madežev na površini zaradi olja, maščob, vplivov okolja, hrane in pijače.

PROTECT BSP ohrani prvotno barvo betona in da površini svež in sijoč videz.

PORABA

Odvisno od strukture površine in njeno vpojnostjo. Potrebna količina varira med 100 – 200 g/m² in mora biti določena za vsak nanos posebej.

PRINCIP DELOVANJA

PROTECT BSP prodre v kapilarni sistem betona in ga zapre. Impregnacija, ki tvori zaščitni film, poudari barvo betona in da površini sijoči moker videz.

Film ne porumeni, je vodoodporen (UV stabilen), paroprepusten in odporen proti kemičnim vplivom.

TEHNIČNI PODATKI

Homogenost	homogen
Barva	brezbarven
Kemijsko stanje	tekočina
Gostota*	0,94 ± 0.02 g/cm ³
Vgradnja	od + 5 °C do + 25 °C
Rok trajanja	pribl. 1 leto od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju
Pogoji skladiščenja	Hraniti v zaprti, originalno pakirani embalaži med +5 °C in + 25 °C. Zaščititi pred zmrzovanjem.

NAVODILA ZA UPORABO

Površina predvidena za obdelavo, mora biti suha, čvrsta, čista in brez delcev. Stare površine se priporoča očistiti z visokotlačnim pritiskom vode. Sredstva za utrjevanje in nego morajo biti v celoti odstranjeni. Nanos naj bo enakomeren v čim manj potezah. Izogibamo se močnemu soncu in od sonca pregretim podlagam.

PROTECT BSP se lahko nanese enakomerno na betonsko površino s primernim škropilnim sistemom ali pa se enakomerno nanaša s kratkodlakim valjčkom. Premaz se v normalnih pogojih hitro suši.

Opomba: zamenjava vrste cementa ali vodo/cementnega razmerja lahko privede do spremembe barvnega odtenka v betonu.

Ta izdelek po EC direktivi in predpisih klasificiran kot nevaren. **Za dodatne informacije glejte varnosti list!**

PAKIRANJE

- 30 lit ročka
- 200 lit sod
- 1000 lit kontejner

PRED NANOSOM JE PRIPOROČLJIVO IZVESTI PREDHODNE TESTE!

OPOMBE

V tem listu so opisane možnosti uporabe proizvoda in njegovo delovanje pod običajnimi pogoji. Nimajo vpliva na nadaljnjo uporabo in predelavo zlasti v povezavi z drugimi gradbenimi proizvodi, navedbe niso niti garancija za lastnosti izdelka ali njegovo sposobnost za določen namen niti niso popolno navodilo za uporabo.

Ta informacija, ali vsako drugo priporočilo ali ustni nasvet niso zavezujoči in ne vplivajo na katerokoli obveznost ali uradno zahtevo.

Zaradi nenehnega nadaljnega razvoja je veljaven najnovejši tehnični list in je na voljo na zahtevo. Vsa naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih splošnih pogojev.

Izdaja: 10. September 2019