

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Kakovostna karakteristika	Metoda preizkušanja	Merska enota	Nominalna vrednost	Toleranca
Vizualni izgled	EN 1850-1	vizualna	brez napak	
Dolžina	EN 1848-1	m	10,00 - 1%	minim. vredn.
Širina	EN 1848-1	m	1,000-1 %	minim. vredn.
Ravnost	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	ustreza
Debelina	EN 1849-1	mm	4,2 (mineral)	ustreza
Vodotesnost	EN 1928	kPa	150	minim. vredn.
Učinek zunanjšega ognja	EN 13501-5	razred	ni podatka	
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred	E	ustreza
Trdnost spoja - strig vzdolžno/prečno	EN 12317-1	N/50mm	750 / 550	±20%
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	EN 12311-1	N/50mm	700 / 650	- 20%
Raztezek pri pretrgu vzdolžno/prečno	EN 12311-1	%	40 / 40	-10 absolutno
Odpornost na udarec	EN 12691	mm	1250	minim. vredn.
Odpornost na statično obremenitev metoda A	EN 12730	kg	20	minim. vredn.
Odpornost na trganje na žeblju	EN 12310-1	N	190 / 190	- 30%
Dimenzijska stabilnost vzdolžno/prečno	EN 1107-1 metoda A	%	± 0,3%	minim. vredn.
Upogljivost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	- 15	minim. vredn.
Odpornost proti tečenju na povišani temp.	EN 1110	°C	130	minim. vredn.
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju	EN 1296/ EN 1109	°C	-5	minim. vredn.
Umetno staranje - upog. na toploti	EN 1296/ EN 1110	°C	120	minim. vredn.
Sprijemljivost posipa	EN 12039	%	največ 30%	minim. vredn.

DODATNE INFORMACIJE

Notifikacijska koda	1381
Številka certifikata FPC	1381-CPR-381
Referenčna norma	BITUMENSKI HIDROIZOLACIJSKI TRAKOVI ZA STREHE SIST EN 13707 v skladu s SIST 1031
Nosilec	Netkan poliester stabiliziran s steklenimi vlakni
Bitumenska zmes	Bitumen modificiran z APAO (amorfni polialfaolefini)
Površinska obdelava	Zunanja stran: mineralni posip-pesek, polimerna folija PE/PP, nelepljiv polimerni TNT (samo preklap) Notranja stran: pesek, polimerna folija PE/PP, nelepljiv polimerni TNT
Metoda vgradnje	Za notranjo stran: pesek, polimerna folija, PE/PP, nelepljiv polimerni TNT: Varjenje s plinskim (propan) plamenom/mehansko pritrdjevanje razen pri enojnem sloju Za notranjo stran pesek: Vročna ali hladna lepilna masa
Področje uporabe	Zaključni sloj Enojni sloj Za pravilno uporabo materiala se je vsakokrat potrebno ravnati po navodilih proizvajalca. Za pravilno uporabo materiala se je vsakokrat potrebno ravnati po navodilih proizvajalca. Uporabnik oz. izvajalec je dolžan sam spremljati in mora upoštevati ustrezno lokalno zakonodajo in predpise (zakon, standard ali predpis) glede na namen uporabe izdelka in državo vgradnje.



LEGENDA:

2 Zaključni sloj

V pogojih italijanskega ministrskega dekreta št. 65 z dne 14.03.2003, ki ureja »Klasificiranje, označevanje in pakiranje v izvedbenih direktivah Sveta in Evropske komisije« proizvod ne vsebuje nevarnih snovi. Skladno z EN 13707 (oktober 2004) se za faktor prenosa vodne pare lahko upošteva $\mu > 20.000$.

Vse membrane proizvajalca General Membrane SpA so izdelane iz neoksidiranega bitumna in ne vsebujejo žvepla, ki bi lahko povzročilo korozijo. Uporabnik oz. izvajalec je dolžan sam spremljati in mora upoštevati ustrezno lokalno zakonodajo in predpise (zakon, standard ali predpis) glede na namen uporabe izdelka in državo vgradnje.

Izdaja varnostnega lista za ta proizvod in obvezna, za pravilno uporabo proizvoda je na voljo informativni dokument.



www.generalmembrane.it

