



INTERNA KODA: **ATC/5501 STD 100**

OPIS: netkani geotekstil iz polipropilena, iglan in termokalandriran

LASTNOSTI	TESTNA METODA	ENOTA	VREDNOST	ODSTOPANJE
Povprečna natezna trdnost*	EN ISO 10319	kN/m	6,7	-13%
Povprečni raztezek pri maksimalni obremenitvi*	EN ISO 10319	%	>45	/
Odpornost na prebod CBR	EN ISO 12236	N	1100	-10%
Dinamični prebod	EN ISO 13433	mm	38	+20%
Vodopropustnost skozi ravnino	EN ISO 11058	l/m ² s	120	-30%
Karakter. velikost por	EN ISO 12956	μm	110	±30%
Debelina	EN ISO 9863/1	mm	0,6	±20%
Površinska masa	EN ISO 9864	g/m ²	100	-10%

*povprečna vrednost med vzdolžno in prečno smerjo

Predvidena življenjska doba minimalno 25 let v naravni zemljini s pH 4<pH>9 in pri T <25°C. Zasutje potrebno na dan vgradnje.

 1213-CPD-3264 Leto certificiranja: 2002	FUNKCIJA FITRACIJA LOČEVANJE	STANDARDI	
		☒ EN 13249 ☒ EN 13254 ☒ EN 13250 ☒ EN 13255 ☒ EN 13251	☒ EN 13256 ☒ EN 13252 ☒ EN 13257 ☒ EN 13253 ☒ EN 13265

Izdelal	Preveril in odobril	Dokument	Datum	Revidirano
Kontrola kakovosti	Odgovorni v sistemu kakovosti	G100_1	22/03/2012	1