

SAFETY MASTIC BITUSTICK TK

TDS C5017 rev. 00 - 29/04/2025

Opis

SAFETY MASTIC BITUSTICK TK je visoko viskozno lepilo in tesnilo, formulirano na osnovi elastomernega bitumna. Toplotno topilo.

Področje uporabe

Ta izdelek, posebej razvit za namestitvev bitumenskih strešnikov, je primeren tudi za hladno lepljenje spojev med bitumenskimi membranami, tesnjenje dimniških kap, strešnih oken, prezračevalnih odprtín, okenskih obrob ter za lokalno popravilo poškodovanih bitumenskih hidroizolacij.

Sestava

Bitumen, inertna polnila, elastomerne smole, mehčala, dodatki, topila.

LASTNOSTI :

Zgled		Gosta pasta
Barva		Črna
Rok uporabe, v originalno zaprti embalaži		18 mesecev
Specifična teža pri 20°C	EN ISO 2811-1	1,40 kg/L ± 0,04
Vsebina suhe snovi (w/w) pri 130°C	EN ISO 3251	85 - 95 %
Brookfieldova viskoznost pri 25 °C (Lopatica št. 7, 2 vrt/min)	EN ISO 3219	(15.000 ± 3.000)P
Trdota po Shoreu (A)	ASTM D 2240	ott-15
Plamenišče v zaprti posodi	ASTM D3828-87	> +30° C

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista ter brez umazanije, olja, prahu ali ohlapnih delcev.

Nanos

Bitustick se dobavlja v kartušah, pripravljenih za takojšnjo uporabo, in se lahko nanese s posebnimi ročnimi ali pnevmatskimi pištolami. Po potrebi ga lahko izlijemo in nanesemo z lopatico. Orodje je po uporabi mogoče očistiti z običajnimi sintetičnimi razredčili.

Pakiranje, Dobava in Transport

Bitustick se dobavlja v plastičnih kartušah (280 mL). Hraniti v originalni embalaži pri temperaturi, ki ne pade pod +5 °C.

Varnost:

Vnetljiv material. Hraniti ločeno od virov toplote, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Ne uporabljati v neprežračenih prostorih ali v notranjih prostorih stanovanj. Za izčrpne informacije glejte varnostni list.



Lespatex d.o.o., Pot k sejmišču 30
1000 Ljubljana - Črnuče
Tel. +386 (0)1 423 95 50
info@lespatex.si | www.lespatex.si