



KARAKTERISTIKE

- Lepilo
- Trajna elastičnost
- Enostaven nanos
- Združljivo z naravnim kamnom
- Odlična oprijemljivost na skoraj vseh gradbenih materialih
- Uporaben v suhih in mokrih pogojih
- Lahko se nanaša na suhe in rahlo vlažne površine
- Visoka začetna oprijemljivost („visoka lepljivost“)
- Visoka končna trdnost
- Ne povzroča korozije na kovinskih spojih
- Lahko se prebarva
- Neizrazit vonj
- Začetna lepljivost najmanj 250 kg/m²
- Brez topil, izocianatov, silikonov in ftalatov
- Hiter razvoj moči
- Dobra odpornost proti UV-sevanju

UPORABA

- Lepljenje in sestavljanje skoraj vseh materialov
- Lepljenje lesenih in plastičnih letev, okraskov, okvirjev, pragov, okenskih polic, talnih letev, strešnih elementov...
- Okolje kjer je zahtevana visoka varnost (npr. zapori, bolnišnice...). Tesnilna masa je trda, tako da je ni mogoče odstraniti z roko.
- Lepljenje vseh vrst ogledal. Za pritrditev posebnih vrst ogledal se priporoča testiranje.
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.
- Lepljenje na beton, zidove, omet, les, kovino, kamen, plastiko, steklo, keramiko...
- Lepljenje stenskih plošč, plošč (les, MDF, OSB, ivernih plošč, ...) in izolacijskih plošč (mineralna volna, lesno-cementna volna, PUR, PIR, PS)
- Elastično lepljenje materialov v gradbeni, kovinski in avtomobilski industriji
- Varno se lahko uporablja v prehrabni industriji, vključno s podjetji, ki pripravljajo in predelujejo hrano (certifikat ISEGA)
- Montaža brez podpore (odvisno od teže materiala)

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Vrsta izdelka	Hibridni polimer
Gostota (g/ml)	1.56
Število komponent	1
Temperatura nanašanja	+5°C - +40°C
Temperaturna obstojnost	-40°C - +90°C
Sistem utrjevanja	utrjevanje z vlago iz zraka
Hitrost utrjevanja (23 °C, 50 % RH, po 24 h):	3 mm
Čas tvorbe kožice (23 °C, 50 % RH):	17 min
Trdota Shore A (ISO 868)	60
Največja dovoljena deformacija (ISO 11600)	20%
Natezna trdnost (ISO 37)	3,2 (N/mm ²)
Raztezek pri pretrgu (ISO 37)	220%
Vsebnost suhe snovi	±100%
Rok uporabe (neodprt izdelek)	12 mesecev
Pogoji skladiščenja	Shranjevanje pri temperaturi približno +5 °C do +25 °C, brez neposredne sončne svetlobe in ne v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali peči, suh prostor.

PAKIRANJE IN BARVE

12 x kartuša 290 ml/škatla – 1200 kosov/paleta

Bela, RAL7004 Signalno siva, Črna

25 x kartuša 290 ml/škatla – 1200 kosov/paleta

Bela, bež, RAL8016 mahagonijeva rjava, RAL7004 signalno siva, črna

20 x monoporcija 600 ml/škatla – 900 kosov/paleta

Bela, Črna

NAVODILO ZA UPORABO

Priprava

- Uporabljajte v dobro prezračениh prostorih. Zagotovite ustrezno prezračevanje med nanosom in utrjevanjem.
- Površine morajo biti trdne, suhe ter brez prahu in maščob
- Po potrebi površine razmastiti s čistilom Parasilico Cleaner, MEK, denaturiranim alkoholom ali etanolom
- Uporabnik mora preveriti primernost izdelka za konkretno uporabo
- Najboljša oprijemljivost se doseže na suhi površini.

Temeljni premaz/primer

- Na porozni površini se priporoča uporaba temeljnega premaza Hybrid & PU (prozoren ali črn, čas sušenja približno 15 min.).

Nanos

- Nanašanje z ročno ali pnevmatsko pištolo, Maso nanašajte enakomerno v neprekinjeni potezi. Pri lepljenju nanesite maso v črtah ali pikah (odvisno od velikosti površine). Maso je treba nanesti vzporedno, da lahko vlaga prodre do lepila med črtami.
- Deli, ki jih želite zlepiti, pritisnite skupaj najkasneje v 10 minutah (odvisno od temperature in relativne vlažnosti). Deli se v tej fazi še vedno lahko prilagodijo. Na koncu izdelek dobro pritisnite oz. potolcite z gumijastim kladivom.
- Med deli, ki jih lepите, pustite ± 3 mm razmika (z uporabo distančnikov ali penastega traku), da lahko lepilo absorbira gibanje.
- npr. raztezanje in krčenje materialov pri zunanijh uporabah.
- Če lepilni sloj prevzema le manjše medsebojne deformacije med gradbenimi elementi, zadostuje tanjši lepilni sloj (min. 1,5 mm) (npr. notranja uporaba).
- Notranja trdnost po nanosu je takšna, da je lepljenje mogoče brez vpenjanja ali začasne podpore.

Čiščenje

- Ostanke strjenega lepila se odstrani s strgalom. Orodje, površine in nezasušene ostanke lahko odstranite s čistilom Parasilico Cleaner, večnamenskim čistilom Multi-Purpose Super Cleaner ali čistilnimi robčki.
- Ostanke strjenega lepila se lahko predhodno zmehča s Silocone Removerjem.

Barvanje

- Po 48 urah je potrebno površino očistiti, predno jo pobarvamo.
- Preverite združljivost tesnilne/lepilne mase z barvo, ki jo boste uporabili.
- Alkidne barve zahtevajo daljši čas sušenja.
- Kompatibilno z večino barv na vodni osnovi.

VARNOST

Za več informacij preberite varnostne informacije na embalaži in varnostni list.

OPOZORILO

- Ni primerno da je trajno pod vodo.
- Ni primerno za uporabo na bitumenskih površinah.
- Ni primerno za uporabo na PE, PP, PA, PTFE (teflon).
- Ni primerno za stik z robnim tesnjenjem izolacijskega stekla. Izogibajte se neposrednemu stiku.
- Združljiv z večino PVB-folij laminiranega stekla. Zaradi velikega števila sistemov na trgu in ker se lahko njihova sestava spreminja, to ne zagotavlja združljivosti z vsemi tesnilnimi masami za zasteklitev.
- Ni primerno za lepljenje zidakov na preklade.

- Izogibajte se stiku z materiali, ki lahko sproščajo ali absorbirajo mehčala, kot so butil, EPDM, neoprenska guma, mehki PVC itd. Lahko pride do razbarvanja ali izgube oprijema.
- Ni primerno za lepljenje obremenjenih plastik, kot sta PMMA (Plexiglas®) in polikarbonat, zaradi tveganja za nastanek razpok zaradi napetosti.
- Pri uporabi na plastičnih površinah površino temeljito očistite. Priporočljivo je, da pred tem opravite preskus oprijema.

CERTIFIKATI IN OZNAKE KAKOVOSTI

- Oznaka GEV Emission EC1plus: zelo nizke emisije HOS
- Francoski razred emisij HOS A+
- ISEGA certifikat o skladnosti za uporabo v prostorih za pripravo in predelavo hrane



Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje. Podatki na tem listu so bili zbrani v skladu z zadnjim laboratorijskim poročilom. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo ali prilagodijo. Ne odgovarjamo za morebitne nepopolne informacije. Pred uporabo je treba preveriti, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo. Zato so potrebni preskusi. Veljajo naši splošni pogoji