

**KARAKTERISTIKE**

- Transparenten
- Tesnilno lepilna masa
- Trajna elastičnost
- Enostaven nanos
- Združljivo z naravnim kamnom
- Odlična oprijemljivost na skoraj vseh gradbenih materialih
- Izjemno enostaven nanos in končna obdelava zaradi visoke viskoznosti in gostote
- brez mrežastega vzorca
- Lahko se nanaša na suhe in rahlo vlažne površine
- Visoka končna trdnost
- Ne povzroča korozije na kovinskih spojih
- Lahko se prebarva z večino barv na vodni osnovi, osnovi topil
- Neizrazit vonj
- Brez topil in izocianatov

UPORABA

- Nevidno lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, kjer bi barvno lepilo motilo videz
- Nevidno lepljenje stekla v notranjih prostorih
- Tesnjenje fug v notranjih prostorih

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Vrsta izdelka	Hibridni polimer
Gostota (g/ml)	1.06
Število komponent	1
Temperatura nanašanja	+5°C - +40°C
Temperaturna obstojnost	-40°C - +90°C
Sistem utrjevanja	utrjevanje z vlago iz zraka
Hitrost utrjevanja (23 °C, 50 % RH, po 24 h):	2,5-3 mm
Čas tvorbe kožice (23 °C, 50 % RH):	45 min
Trdota Shore A (ISO 868)	35
%Največja dovoljena deformacija (ISO 11600)	12,5
Modul pri pretrganju: ISO 8339	0,8(N/mm ²)
% raztezek pri pretrganju: ISO 8339	150
Vsebnost suhe snovi	±100%
Rok uporabe (neodprt izdelek)	12 mesecev
Pogoji skladiščenja	Shranjevanje pri temperaturi približno +5 °C do +25 °C, brez neposredne sončne svetlobe in ne v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali peči, suh prostor.

PAKIRANJE IN BARVE

12 x kartuša 290 ml/škatla – 1200 kosov/paleta

Crystal

NAVODILO ZA UPORABO

Priprava

- Uporabljajte v dobro prezračениh prostorih. Zagotovite ustrezno prezračevanje med nanosom in utrjevanjem.
- Površine morajo biti trdne, suhe ter brez prahu in maščob
- Po potrebi površine razmastiti s čistilom Parasilico Cleaner, MEK, denaturiranim alkoholom ali etanolom
- Uporabnik mora preveriti primernost izdelka za konkretno uporabo
- Najboljša oprijemljivost se doseže na suhi površini.

Temeljni premaz/primer

- Na porozni površini se priporoča uporaba temeljnega premaza Hybrid & PU (prozoren ali črn, čas sušenja približno 15 min.).

Nanos

- Nanašanje z ročno ali pnevmatsko pištolo, Maso nanašajte enakomerno v neprekinjeni potezi. Pri lepljenju nanesite maso v črtah ali pikah (odvisno od velikosti površine). Maso je treba nanesti vzporedno, da lahko vlaga prodre do lepila med črtami.
- Dele, ki jih želite zlepiti, pritisnite skupaj najkasneje v 10 minutah (odvisno od temperature in relativne vlažnosti). Deli se v tej fazi še vedno lahko prilagodijo. Na koncu izdelek dobro pritisnite oz. potolcite z gumijastim kladivom.

Dimenzije Spoja

- Primerne širine spojev od 5 mm do 10 mm
- Spoji s širino do 10 mm: globina spoja mora biti enaka širini spoja.

Glajenje/obdelava

- Pred oblikovanjem površine uporabite sredstvo Perfect Joint Tooling Agent in/ali orodje Perfect Joint Tool.

Čiščenje

- Ostanke strjenega lepila se odstrani s strgalom. Orodje, površine in nezasušene ostanke lahko odstranite s čistilom Parasilico Cleaner, večnamenskim čistilom Multi-Purpose Super Cleaner ali čistilnimi robčki.
- Zasušen izdelek odstranite mehansko.

Barvanje

- Kompatibilno z večino barv na vodni osnovi, osnovi topil.
- Po 48 urah je potrebno površino očistiti, predno jo pobarvamo.
- Preverite združljivost tesnilne/lepilne mase z barvo, ki jo boste uporabili.
- Alkidne barve zahtevajo daljši čas sušenja.

VARNOST


Za več informacij preberite varnostne informacije na embalaži in varnostni list.

OPOZORILO

- Ni primerno da je trajno pod vodo.
- Ni primerno za uporabo na bitumenskih površinah.
- Ni primerno za uporabo na PE, PP, PA, PTFE (teflon).
- Ni primerno za uporabo na poliakrilatu in polikarbonatu
- Barve lahko rahlo porumenijo brez izpostavljenosti UV-sevanju ali zaradi stika z dimom ali čistili.
- Ni primerno za fugiranje stekla.
- Ni primerno za dilatacijske fuge.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa UV-sevanju. V primeru daljše izpostavljenosti izdelek pokrijte.
- Ni primerno za lepljenje akvarijev.

CERTIFIKATI IN OZNAKE KAKOVOSTI

- Oznaka CE v skladu z EN 15651-1: F INT
- Oznaka GEV Emission EC1plus: zelo nizke emisije HOS
- Francoska razred emisij VOC A+



Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje. Podatki na tem listu so bili zbrani v skladu z zadnjim laboratorijskim poročilom. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo ali prilagodijo. Ne odgovarjamo za morebitne nepopolne informacije. Pred uporabo je treba preveriti, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo. Zato so potrebni preskusi. Veljajo naši splošni pogoji