

**KARAKTERISTIKE**

- Plastoelastična, enokomponentna akrilna tesnilna masa za barvanje
- Enostaven nanos
- Dobra barvna obstojnost
- Lahko se prebarva z večino barv na vodni osnovi, osnovi topil
- Neizrazit vonj
- Brez topil in ftalatov
- Lahko absorbira gibanje do 12,5 %

UPORABA

- Primerno za spoje z nizkim do zmernim gibanjem (največ 12,5 %), kot so tisti okoli okvirjev vrat in oken, stopnic, podnožnih letev, sten, stropov itd.
- Zapolnjevanje razpok in špranj.
- Primerno za vse porozne površine (les, kamen, beton, omet...), kovino in keramične ploščice.
- Za zunanjo uporabo, kjer je treba ponovno pobarvati fuge.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Vrsta izdelka	Akrilna disperzija
Gostota (g/ml)	1,62
Temperatura nanašanja	+5 °C – +40 °C
Temperaturna odpornost	-20 °C – +80 °C
Sistem strjevanja	Izhlapovanje vode
Hitrost strjevanja pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti (mm, po 24 urah)	0,5
Lastnosti	Plastično-elastičen
Koeficient difuzije pare: ISO 15106 (μ)	5.000
Čas nastajanja kožice pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti (min.)	30
Trdota Shore A: ISO 868	12
Največja dovoljena deformacija: ISO 11600	12,5
Modul pri prelomu: ISO 8339 (N/mm ²)	0,03
% Raztezek pri prelomu: ISO 8339	500
Rok uporabnosti neodprtega izdelka	15 mesecev
Pogoji shranjevanja	Shranjujte na suhem, hladnem mestu pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Varujte pred neposredno sončno svetlobo.

PAKIRANJE IN BARVE**12 x kartuša 300 ml/škatla – 1200 kosov/paleta**

Bela

25 x kartuša 300 ml/škatla – 1200 kosov/paleta

Bela, hrast, rjava, siva, črna

20 x folijska vrečka 600 ml/škatla – 900 kosov/paleta

Bela

NAČIN UPORABE**Priprava**

- Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Dobra prezračevanje je pomembno med nanašanjem in strjevanjem izdelka.
- Površine morajo biti trdne, suhe ter brez prahu in maščobe.
- Po potrebi razmastite materiale, ki jih želite lepiti s čistilom Parasilico, MEK-om, ognjevarnim alkoholom ali etanolom.
- Uporabnik mora preveriti, ali je izdelek primeren za uporabo. Po potrebi se posvetujte z našo tehnično službo.

Grundri

- Kot adhezijski premaz je mogoče del izdelka razredčiti z vodo.

Nanos

- Izdelek iz kartuše ali folijske embalaže nanesite z ročno ali pnevmatsko pištolo za tesnjenje.
- Velikost in oblika fuge sta zelo pomembni. Izogibajte se tankim fugam.
- Fuge ne izpostavljajte toplotnim, mehanskim ali kemičnim obremenitvam, dokler se ne strdi.

Dimenzije fuge

- Primerne širine fug od 5 mm do 25 mm
- Fuge širine do 10 mm: globina fuge mora biti enaka širini fuge
- Fuge, širše od 10 mm: globina fuge = (širina fuge/3) + 6 mm.

Glajenje/obdelava

- Preden se tvori kožica, zgladite s strgalom Perfect Joint Tool ali z lopatico, navlaženo z vodo.

Čiščenje

- Pred strjevanjem: Orodje, površine in nestrjene ostanke je mogoče odstraniti z vodo
- Po strjevanju odstranite mehansko.

Popravljanje

Priporočljivo je uporabiti isti izdelek.

Primerno za barvanje

- Kompatibilno z večino barv na vodni osnovi, osnovi topil.
- Čas strjevanja je odvisen od velikosti spoja.
- Glede na široko paleto razpoložljivih vrst barv preverite združljivost tesnilne/lepilne mase z barvo, ki jo boste uporabili.
- Prehitro prebarvanje lahko povzroči razpoke v barvi in/ali poslabša mat fini. Razpoke se lahko pojavijo tudi v barvi, ker je barva manj prožna od tesnilne mase.

VARNOST

Za več informacij preberite varnostne informacije na embalaži in varnostnem listu.

OPOZORILA

- Ni primerno za trajno potopitev.
- Ni primerno za uporabo na bitumenskih površinah.
- Ni primerno za uporabo na PE, PP, PA, PTFE (teflon).
- Ni primerno za tesnjenje steklenih spojev.
- Tesnilna masa se strjuje z izhlapevanjem vode. Pri nizkih temperaturah in visoki vlažnosti sta izhlapevanje in strjevanje počasnejša.
- Ne uporabljajte v primeru nevarnosti dežja in zmrzali.
- Pri uporabi na prostem zaščitite fugirno maso pred dežjem in zmrzaljo med strjevanjem in jo po zadostnem strjevanju pobarvajte.
- Ni primerno za dilatacijske fuge.
- Da bi preprečili izpiranje, se v dveh urah po nanosu tesnilne mase izogibajte stiku z vodo (deževno ali drugo).
- Ni primerno za uporabo na steklu.

TEHNIČNE ODOBRITEV IN ZNAMKE KAKOVOSTI

- UKCA in CE v skladu z EN 15651-1: F EXT-INT 12,5 P
- Oznaka GEV Emicode EC1plus: zelo nizke emisije HOS
- Francoska razred emisij VOC A+
- SNJF: Fasada 12,5 P (Société National du Joint Français)



Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje. Podatki na tem listu so bili zbrani v skladu z zadnjim laboratorijskim poročilom. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo ali prilagodijo. Ne odgovarjamo za morebitne nepopolne informacije. Pred uporabo je treba preveriti, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo. Zato so potrebni preskusi. Veljajo naši splošni pogoji.