

**KARAKTERISTIKE**

- Visokokakovostna, nevtralna, alkoksi-utrjevalna, enokomponentna silikonska tesnilna masa
- Trajna elastičnost
- Enostaven nanos
- Visoka odpornost proti visokim in nizkim temperaturam
- Odporna proti plesni
- Odličen oprijem na skoraj vsem gradbenem materialu
- Ustreza zahtevam standarda FDA koda 21 §177.2600 (e) zahteve za stik z živil.
- Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom

UPORABA

- Tesnjenje steklenih spojev
- Za uporabo v sanitarnih prostorih: za tesnjenje v vlažnih prostorih, kot so kopalnice, kuhinje in hladilnice

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Vrsta izdelka	polisiloksani
Gostota (g/ml)	1.01
Konsistenca	Pasta
Temperatura nanašanja	+5°C - +40°C
Temperaturna obstojnost	-50°C - +150°C
Sistem utrjevanja	utrjevanje z vlago iz zraka
Hitrost utrjevanja (23 °C, 50 % RH, po 24 h):	4
Čas tvorbe kožice (23 °C, 50 % RH):	14
Trdota Shore A (ISO 868)	14
Elastična sposobnost obnove (ISO 7389)	> 90%
Največja dovoljena deformacija (ISO 11600)	25%
Modul pri 100 % raztezu (ISO 8339)	0.28(N/mm ²)
Raztezek pri pretrgu (ISO 8339)	220%
Rok uporabe (neodprt izdelek)	12 mesecev
Pogoji skladiščenja	Shranjevanje pri temperaturi približno +5 °C do +25 °C, brez neposredne sončne svetlobe in ne v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali peči, suh prostor.

PAKIRANJE IN BARVE

12 x kartuš po 300ML/škatla - 1200 kosov/paleta

Barve: transparentna, snežno bela, RAL9016 (prometno bela), RAL9010 (čista bela), jasmin, transparentno siva, RAL9002 (sivo bela), svetli Manhattan, RAL7004 (signalno siva), harmony siva

NAVODILO ZA UPORABO**Priprava**

- Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Zagotovite ustrezno prezračevanje med nanosom in utrjevanjem.
- Površine morajo biti trdne, suhe ter brez prahu in maščob
- Po potrebi površine razmastiti s čistilom Parasilico Cleaner, MEK, denaturiranim alkoholom ali etanolom
- Uporabnik mora preveriti primernost izdelka za konkretno uporabo

Temeljni premaz/primer

- Vpojne površine: Silicone Primer Porous Surfaces (prosojen, čas sušenja približno 60 minut)
- Nevpojne površine: Silicone Primer Non-Porous Surfaces (prosojen, čas sušenja približno 60 minut)
- Uporaba primerja je priporočljiva pri zelo poroznih podlagah, slabem oprijemu ali zahtevnih pogojih uporabe

Nanos

- Nanašanje z ročno ali pnevmatsko pištolo, dobavljivo v kartuši 300ml
- Dimenzija in oblika fuge sta ključnega pomena – izogibajte se preozkim fugam
- Fuge ne izpostavljajte mehanskim, kemičnim ali temperaturnim obremenitvam dokler ni popolnoma trdna

Dimenzija fug

- Primerna širina fug: od 5 mm do 30 mm
- Pri širini do 10 mm: globina fuge mora biti enaka širini fuge
- Pri širini nad 10 mm: globina = (širina / 3) + 6 mm

Obdelava

- Po nanosu tesnilno maso zgladite s sredstvom Perfect Joint Tooling Agent in/ali orodjem Perfect Joint Tool
- Preprečite, da bi se sredstvo za glajenje pred nanosom silikona znašlo na površini. Silikon ne bo imel oprijema.

Čiščenje

- Orodje, površine in nezasušene ostanke lahko odstranite s čistilom Parasilico Cleaner, večnamenskim čistilom Multi-Purpose Super Cleaner ali čistilnimi robčki.
- Ostanki strjenega silikona se odstranijo s sredstvom Silicone Remover.

VARNOST

Za več informacij preberite varnostne informacije na embalaži in varnostni list.

OPOZORILO

- Ni primerno za ogledala.
- Ni primerno za uporabo na bitumenskih površinah.
- Ni primerno za uporabo na PE, PP, PA, PTFE (teflon).
- Ni primerno za uporabo na poliakrilatu in polikarbonatu
- Ni primerno za uporabo na naravnem kamnu (lahko povzroči madeže).
- Barve lahko rahlo porumenijo, če niso izpostavljene UV-svetlobi ali če pridejo v stik z dimom ali čistili.
- Ni mogoče prebarvati.
- Sanitarna formula ne nadomešča čiščenja fuge. Močna umazanost in dolgotrajna vlažnost lahko spodbudita razvoj gliv.
- Ni primerno za stik z robnim tesnjenjem izolacijskega stekla. Izogibajte se neposrednemu

CERTIFIKATI IN OZNAKE KAKOVOSTI

- UKCA in CE skladno z EN 15651-1: F EXT-INT 25 LM
- UKCA in CE skladno z EN 15651-2: G 25 LM
- UKCA in CE skladno z EN 15651-3: S XS1
- GEV Emicode EC1plus – zelo nizke emisije HOS
- Francoski razred emisij HOS: A+
- Skladno z FDA 21 §177.2600 (e)



Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje. Podatki na tem listu so bili zbrani v skladu z zadnjim laboratorijskim poročilom. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo ali prilagodijo. Ne odgovarjamo za morebitne nepopolne informacije. Pred uporabo je treba preveriti, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo. Zato so potrebni preskusi. Veljajo naši splošni pogoji